

İZO-KLİNKER PANEL SİSTEM UYGULAMA ŞARTNAMESİ

YÜZEY HAZIRLANMASI

Yüzeyde boya, yalıtım malzemesi artıkları, çapak ve harç kırıntıları, yağ, toz, iyi yapışmamış taşıyıcı olmayan sıva tabakaları v.b. yapışmayı engelleyici kaplamalar varsa kaldırılmalıdır.

Uygulama yapılacak duvar rutubetliyse, duvar gövde ve yüzeyleri mutlaka kurutulmalıdır.

UYGULAMA

YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI VE DÜBELLENMESİ

Başlangıç profilinin (su basman profili) ölçüsü ve tespit edileceği hat belirlenir.

Yatayda düzgün şekilde yerleştirilen profil, duvar yüzeyindeki girinti ve çıkıntıları dengeleyerek yerleştirilmelidir.

Işıklar Fleks Yapıştırıcı, uygulama talimatlarına göre hazırlanır ve yalıtım levhalarının arka yüzeylerine kenarları boyunca, orta kısımlarına ise öbekler halinde sürülür.

Uygulama yapılacak yüzeyde eğrilikler bulunuyorsa, yapıştırıcı plakanın arkasına tamamen kaplayacak şekilde sürülür ve taraklanır.

Yalıtım levhaları, başlangıç profiline oturtularak yan yana ve aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilir ve bir master yardımıyla bastırılarak yüzeye tamamen yapışması sağlanır.

Yine master yardımı ile tüm yüzeyin düzgün olup olmadığı kontrol edilir. Levha kenarlarının tamamen yapışmış olmasına dikkat edilir.

Yalıtım levhaları, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra başlamak üzere, levha başına 5 adet düşen izolasyon dübeli ile arka duvara tespit edilir.

KAPLAMA TUĞLALARININ UYGULANMASI

Uygulanacak olan kaplama tuğlalarının farklı paketlerden alınarak harmanlaması yapılır. Böylece fırınlama sırasında toprağın doğal yapısından dolayı oluşabilen yüzeydeki ton farklılığı giderilmiş olacaktır.

Kaplama tuğlası arka yüzeyine 2-4 mm kalınlığında yapıştırıcı sürülerek levhalar üzerindeki kanallara yerleştirilir.

Zorlu hava şartlarında levhaların kanallarına da yapıştırıcı sürülmesi tavsiye edilir.

Açık hava şartlarının yalıtım levhaları üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerden dolayı kaplama tuğlaları yalıtım levhalarına en kısa sürede yapıştırılmalıdır.

Örüm işlemi yapılırken düşey derzlerin 1 cm. genişliğinde olmalarına özen gösterilir.

Tuğlalar arasında kalan yatay ve düşey derzlere Işıklar Fleks Derz Dolgusu doldurulur.

Derz dolgusu, derz tabancası yardımıyla, tuğla yüzeyine bulaştırılmadan uygulanmalıdır.

Derz dolgusu, elle yapışmayacak kadar kuruyunca (15-45 dakika) derz malası yardımıyla şekillendirilmelidir.



Karakteristik.Geleneksel.Kaliteli.1973 den beri.